

Technisches Merkblatt

ANCONA Sumpfkalk

Artikel Nummer: 32004

Verwendungszweck:

Als desinfizierender, hochweißer Anstrich auf Kalk-, Zement- Lehm- und Betonuntergründen. Gipstrockenbauplatten sind ungeeignet. Zur Erstellung aller Arten von Luftkalkputzen.

Eigenschaften:

Als klassischer Anstrich auf frischen Putzflächen erreicht Ancona eine hohe Festigkeit, wirkt desinfizierend, pilz- und schimmeltötend und erhält dem Mauerwerk seine Diffusionsfähigkeit. Nach Trocknung hat Ancona eine gute Deckkraft. Ancona enthält keine Konservierungsmittel.

Zusammensetzung:

Sumpfkalk in bester Qualität, mindestens 6 Monate gelagert.

Verpackung:

15 kg ovaler Eimer

Ergiebigkeit:

Als Anstrich cirka 10 Qm pro kg für einen Anstrich

Verarbeitung:

Ancona Sumpfkalk ist alkalisch und damit reizend, unbedingt Augen und Haut schützen! Angrenzende Flächen, gut abkleben und abdecken.

Untergründe müssen griffig, trocken, fest, sauber und offenporig sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe auf Kalk-, Zement-, Gips- oder Lehmbasis, unbeschichtete Glasfasergewebe oder -vliese. Die Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten.

Alte kreibende Anstriche vorher abwaschen, Dispersionsanstriche vorher entfernen.

Gipstrockenbauplatten erst mit MODENA Kalkstreichputz beschichten.

Auf Lehmputze zunächst eine Kalkmilch 2 x vorstreichen (1 Teil Ancona 40 Teile Wasser)

Die höchste Festigkeit erhält Ancona, wenn der erste Anstrich direkt auf den noch feuchten Putz aufgebracht wird. Dieser sollte zwar noch feucht aber schon soweit getrocknet sein, dass der Auftrag mit der Bürste die Putzoberfläche nicht mehr verletzt. Die weiteren Anstriche erfolgen erst nach vollständiger Trocknung der vorherigen Schicht aber möglichst innerhalb 48 Stunden.

Abtönen mit kalkechten Pigmenten bis max. 10% des Ancona Sumpfkalkes, ohne Wasserzugabe.

Ancona mit Wasser gründlich verrühren – auch zwischendurch während des Streichens.

Bei Anwendung der Freskotechnik (Anstrich auf neuen, noch feuchten Putz):

1. Anstrich 1 Teil Ancona / 2 - 3 Teile Wasser, trocknen lassen
2. Anstrich 1 Teil Ancona / 3 - 4 Teile Wasser (vornässen, siehe unten)
3. Anstrich 1 Teil Ancona / 4 - 5 Teile Wasser (vornässen, siehe unten)

Bei Anwendung der Seccotechnik (Anstrich auf fertigem oder altem Putz):

1. Anstrich 1 Teil Ancona / 6 Teile Wasser (vornässen, siehe unten)
2. Anstrich 1 Teil Ancona / 2 Teile Wasser (vornässen, siehe unten)
3. Anstrich 1 Teil Ancona / 4 – 5 Teile Wasser (vornässen, siehe unten)

Wichtig: Die zu beschichtende Fläche gut bis zur Sättigung, eventuell mehrmals, vornässen. Nicht in der Sonne oder bei großer Hitze streichen, möglichst langsam trocknen lassen. Im feuchten Zustand erfolgt die Carbonatisierung des Kalkes und damit seine Abriebfestigkeit. Unter Umständen die beschichtete Fläche vorsichtig mit sauberem Wasser besprühen um die Trocknung hinaus zu zögern.

Ancona mit der Bürste dünn auftragen, zunächst quer, dann längs im Kreuzgang. Verarbeitung und Trocknung nicht unter 5° C. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probeanstrich durchführen. Die Deckfähigkeit kann erst nach dem Trocknen endgültig beurteilt werden. Die Werkzeugreinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Gefahrenhinweise:

Xi, reizend

Produkt enthält Calciumhydroxid

R38 Reizt die Haut

R41 Gefahr ernster Augenschäden

Sicherheitsratschläge:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren

S37/39 Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

S46 bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung kühl und frostfrei bei sorgfältig geschlossenem Deckel.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder Bauschutt entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 05.09

Casa NATURA ®

Alte Balinger Straße 34

72336 Balingen – Endingen

Tel: 07433 – 381 147

Fax: 07433 – 348 27

Internet: www.casanatura24.de

Email: mail@casanatura24.de