

# Technisches Merkblatt

## CARRARA GROB

### Streich- und Rollputz grob für innen, weiß, 2,0mm

Artikel Nummer: 24103/24104

#### **Verwendungszweck:**

Ein grober Streichputz für nichtalkalische Untergründe, wie Gipskarton, Gipsfaserplatten, Kalk- und Zementputze im Innenbereich.

#### **Eigenschaften:**

weißer, waschfester Streichputz für innen aus natürlichen Rohstoffen, elastisch, sehr festkörperreich, atmungsaktiv mit grober 2,0mm Körnung

#### **Zusammensetzung:**

Wasser, Kreide, Marmormehl, Marmorkörnung, Talkum, Essigsäureester, Cellulose, Titandioxid, Phosphat, Natriumsalz, 0,1% synth. Konservierungsmittel.  
Körnung 2 mm

#### **Verpackung:**

5 l ovaler Eimer  
10 l ovaler Eimer

#### **Ergiebigkeit:**

Verbrauch je nach Auftragsstärke cirka 4 m<sup>2</sup> pro Liter

#### **Verarbeitung:**

Untergründe müssen trocken, fest und dürfen nicht extrem alkalisch sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe, Gipskarton-Platten usw. im Innenbereich.

Es empfiehlt sich ein Voranstrich mit Casa NATURA ABRUZZO ST. Nicht ganz sichere, sowie stark saugende Untergründe vorher mit Casa NATURA HAFTGRUND-KONZENTRAT grundieren.

Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflächen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren. Sehr glatte Untergründe (z.B. Lack- oder Ölfarben) gründlich aufräumen, besser ist es sie zu entfernen. Verarbeitung nicht unter 10° C.

Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probeanstrich durchführen.

Casa NATURA CARRARA GROB ist nach gründlichem Aufräumen streichfertig. Der Auftrag erfolgt zwei Mal mit der Walze, mit Pinsel oder Quast. Zwischen den Anstrichen gut trocknen lassen. Casa NATURA CARRARA GROB ist mit VINCI Pigmenten beliebig abtönbar und sehr gut für nachfolgende Wandlasurtechnik geeignet.

Die Deckfähigkeit sollte erst nach dem Trocknen endgültig beurteilt werden.

Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**Kennzeichnung:**

Keine

**Hinweise:**

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung kühl und frostfrei bei sorgfältig geschlossenem Deckel.

Arbeitsraum gut belüften. Material für Kinder unerschbar aufbewahren.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers.05-09

Casa NATURA ®  
Alte Balinger Straße 34  
72336 Balingen - Endingen  
Tel: 07433 - 381 147  
Fax: 07433 - 348 27  
Internet: [www.casanatura24.de](http://www.casanatura24.de)  
Email: [mail@casanatura24.de](mailto:mail@casanatura24.de)